

## Mase ceramice, portelan si de olar

tip	Utilizare	Temp. de ardere	Culoare	Contractie %/°C	Pret EXW Sighisoara, RON/kg fără TVA		
					>500 kg	500-1000 kg	peste 1t
P 293	semi portelan pt turnare	1160-1200	alb	16,5/1200	1.78	1.70	1.55
P 600	vitrus pt turnare	990-1020	alb	6,0/ 960	1.15	1.10	1.00
KS 20	Masă pt. discuire cu șamotă	1200-1250	dechis	12,0/1200	1.89	1.81	1.64
KS 21	Masă pt. discuire cu șamotă	1200-1250	deschis	12,0/1200	1.89	1.81	1.64
Tip Hagimasul mic pentru olărit		920-1040	roșu	7,9/1000	0.87	0.77	0.70
Tip Karciaș pentru olărit		920-980	roșu	8,4/980	0.82	0.72	0.66
Tip Harghita pt olărit		920-1050	roșu	8,4/980	0.61	0.54	0.49
Tip Harghita pt olărit, vacuumizat		920-1050	roșu	8,4/980	0.75	0.66	0.60
Tip Hagimasul mic pentru cahle de teracotă		960-980	roșu	6,4/980	1.65	1.45	1.32
Masă medie		920-1050	alb	diferă	0.75	0.66	0.60
Masă medie		920-1050	roșu	diferă	1.11	0.98	0.89
Tip Peteni		960-1040	roșcat	5,5/980	1.11	0.98	0.89
201	Vitrus pt. turnare	1000-1100	alb	3,3/1055	4.41	4.21	3.83
PM402B	Porțelan pt. turnare	1280-1300	alb	14,4/1300	3.12	2.98	2.71
11 19 15	Porțelan pt. turnare	1360-1420	alb	15,0/1400	2.67	2.55	2.32
414 w	porțelan pt. izolare	1240-1280	beige		4.39	4.20	3.81
PM410B	porțelan pt. turnare	1250-1300	alb	15,5/1300	2.94	2.82	2.56
PC 01B DS	Porțelan pt. turnare	1260-1280	alb	13,5/1200	4.45	4.26	3.87
PC 01B AT	porțelan pt. discuire	1260-1280	alb	13,0/1200	4.23	4.04	3.67
PT 464 B DS	porțelan pt. discuire	1220-1240	alb	13,0/1200	5.34	5.11	4.64
PC 975 B AT	Porțelan pt. turnare	1220-1240	alb	13,5/1200	5.39	5.15	4.68
GuS 11	vitrus pentru turnare	1000-1180	alb	7,9/1000	1.67	1.60	1.45
GuS 33	vitrus pentru turnare	980-1040	alb	4,7/1000	2.28	2.18	1.98
GuS 24	vitrus pentru discuire	1000-1100	alb	8,6/1000	2.22	2.13	1.93
GuS 120	vitrus pentru turnare	980-1100	roșu	8,2/1000	2.14	2.04	1.86
GuS 208	vitrus pentru turnare	1000-1300	dechis	9,6/1200	1.47	1.40	1.28
GuS 208	vitrus pentru discuire	1000-1300	deschis	9,6/1200	1.87	1.79	1.63
GuS 240	vitrus pentru discuire	1000-1260	alb	8,9/1100	2.05	1.96	1.78
GuS 245	vitrus pentru turnare	1000-1160	deschis	8,9/1100	2.22	2.13	1.93
GuS 245	vitrus pentru discuire	1000-1159	deschis	10,0/1099	2.18	2.09	1.90
Gus 366	vitrus pentru discuire	980-1120	negru	12,5/1100	2.00	1.92	1.74
GuS 435	turnare cahle de teracotă	1000-1180	alb	3,5/1000	1.69	1.62	1.47
GuS 411	vitrus pentru turnare	1000-1150	bej	5,0/1000	1.54	1.46	1.39
GuS 254	cu șamotă fină 25 %	1000-1280	crem	11/1200	2.09	2.00	1.82
GuS 264	cu șamotă fină 25 %	1000-1280	crem	9,4/1100	1.82	1.74	1.58
GuS 284	cu șamotă 25 %	1000-1280	crem	10,4/1200	1.89	1.81	1.64
Gus 395	cu șamotă 25 %	100-12000	galben	4,6/1100	2.22	2.13	1.93
GuS 354	cu șamotă fină 25 %	980-1120	roșu	12,6/1100	1.98	1.90	1.72
GuS 356	cu șamotă fină 25 %	980-1120	negru	13,7/1100	2.12	2.02	1.84
Gus 930	cu șamotă fină 25 %	980-1280	cu picățele	9,5/1000	2.05	1.96	1.78
GuS 386	cu șamotă pt. dicuire	980-1120	negru	12,0/1000	2.12	2.02	1.84
GuS 389	cu șamotă pt. dicuire	1000-1220	maro piele	8,9/1000	2.02	1.93	1.76
GuS 592	cu șamotă pt. dicuire	1000-1300	liliac	7,7/1000	1.98	1.90	1.72
GuS 468	pt. cahle de teracotă 40 %	1000-1260	alb	9,3/1200	2.05	1.96	1.78
GuS 474	pt. cahle de teracotă 40 %	1000-1280	alb	8,5/1200	2.05	1.96	1.78
GuS 480	pt. cahle de teracotă 40 %	1000-1260	alb	5,7/1100	2.05	1.96	1.78
GuS 552	pt. cahle de teracotă 40 %	1000-1250	roșu	11,1/1100	2.09	2.00	1.82
GuS 554	pt. cahle de teracotă 40 %	1000-1250	roșu	11,2/1200	2.12	2.02	1.84
GuS 584	pt. cahle de teracotă 40 %	1000-1280	somon	9,8/1200	1.87	1.79	1.63
GuS 596	pt. cahle de teracotă 40 %	1000-1300	liliac	9,7/1200	2.18	2.09	1.90
Gus 242	pirogranit	1000-1280	alb	după cart. teh.	1.34	1.28	1.16

**Prețurile nu conțin TVA**