

Caracteristici						
Tip	Culoare	Comp. Oxidică	Temp. Max de utilizare	Domeniul de utilizare	sub 1 kg lei/kg	peste 1 kg lei/kg
PIGMENTI FERRO						
CK 11709	Havana	Zr PrV Fe Si	1260	V/S	53	44
CK 11020	Koral	ZnFeSi	1260	V/S	53	44
CK 14002	Verde Crom	CrAl	1260	V/S/E	74	62
CK 12021	Bordo	SnCrCa	1200	V/S	104	87
CK 11508	Maro	FeCrZnAl	1260	V/S	40	33
CK 12032	Pinc	SnCrCaSi	1260	V/S/E	76	63
CK 10411	Galben	ZrPrSi	1260	V/S/E	42	35
CK 10403	Galben lămâie	ZrPrSi	1260	V/S/E	128	107
CK 10025	Galben napoli	Pb Sb	1050	V/S	94	79
CK 14028	Albastru turcoaz	CrCoZn	1250	V/S/E	126	105
CK 13 074	Negru	FeCrNiMn	1260	V/S/E	104	87
CK 13100	Negru	FeCrNiMn	1260	V/S/E	74	61
CK 15090	Turcoaz	ZrVSi	1260	V/S/E	58	48
CK 270542	Roșu	ZrCdSi	1260	V/S/E	159	133
CK 230508	Portocaliu	ZrCdSi	1260	V/S/E	148	123
FERRO InstantColor						
210-950	Verde oliv	Cr Al	1400	V/S	78	65
210 946	Verde brad	ZrSiV	1300	V/S	234	195
220.130	Albastru țian				226	188
220.942	Albastru turcoaz	Zr Si V	1350	V/S	84	70
220-944	albastru mediu	Co Al	1450	V/S	272	227
220.946	Albastru cobalt	Co Si	1450	V/S/E	301	273
230.942	Orange intensiv	Zr-Si-Cd-S-Se	1350	V/S/E	236	197
230.944	Havanna okker	Zr V	1400	V/S/E	98	82
230.955	Galben	Zr V	1400	V/S/E	132	110
230.967	Melba	Zr V-In	1400	V/S/E	280	234
240 944	Negru	NiNnFeCr	1300	V/S	140	117
240-942	Negru	Co Ni Fe Cr	1300	V/S	214	178
250.946	Gri albăstrui	Sn-Sb	1300	V/S	258	215
260.952	Maro	Zn/Cr/Fe	1300	V/S	88	73
260-954	Maro mediu	Spinell	1300	V/S	92	77
270 944	Roșu intensiv	Zr-Si-CdS-Se -zăr	1250	V/S	256	213
270-548	Roșu viu	Zr-Si-CdS-Se -zăr	1250	V/S	260	217
270-966	Castaniu închis	Ca Sn Si Cr	1250	V/S	156	130
280-942	Violet	SnCr	1250	V/S	256	213
259-954	Gri		1250		137	114

Legenda: V- Vitrus, S- Sanitare, E- Email